

PRÜFZEUGNIS



Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Postfach: 44285 Dortmund • Telefon (0231) 4502-0 • Telefax (0231) 45 85 49 • E-Mail: info@mpanrw.de

PRÜFBERICHT

Test Report

Nr. 213001674-26-01

No.

vom 18.09.2026

dated

Auftrag / Vertrag Order / Contract	Prüfung des Wasserwechseldruck und Dauerdruck
Auftraggeber Client	KRASO GmbH & Co. KG Baumannweg 1 D- 46414 Rhede
Herstellwerk / Herkunft Production plant / origin	Rhede
Probeneingang Receipt of samples	29.06.2026
Prüfzeitraum Period of test	09.07.2026 – 11.08.2026
Prüfgrundlage Test based on	Kundenvorgabe
Gegenstand der Prüfung Subject of the test	KRASO KDS 150 MAX in Verbindung mit Remmers MB 2K Reaktivabdichtung
Ort der Prüfung Place of test	Materialprüfungsamt NRW, Dortmund
Zusammenfassende Ergebnisse Summarised results	Der Prüfkörper hat den Wasserwechseldruck und Dauerdruck standgehalten und es war kein Druckabfall oder Undichtigkeit festzustellen.

Dieser Prüfbericht umfasst 2 Seiten und 1 Anlage.

Prüfberichte dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig. Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den o.g. Gegenstand.

This test report includes 2 pages.

Test reports may only be published or reproduced in unchanged form and content without the approval of the MPA NRW. The abridged reproduction of a test report is only permitted with the approval of the MPA NRW. Test results only refer to the above-mentioned subject.

This test report was issued in German and was translated into English. In case of doubt, only the German version is valid.

PRÜFZEUGNIS



Prüfbericht Nr. / Test report no. 213001674-26-01

Vom / dated 18.09.2026

Seite 2 von 2

page 2 of 2

Probenbeschreibung / Probekörper

Description of the sample / test specimen

Bezeichnung: KRASO KDS 150 MAX in Verbindung mit Remmers MB 2K Reaktivabdichtung

Betoniertage: 01.06.2026

Probennummer: 92/26

Angewendete Prüfverfahren / Zugrunde liegende Vorschriften

Test methods applied / underlying regulations

1.1 Prüfungen

tests

Zur Prüfung der Druckwasserdichtigkeit wurde KRASO KDS 150 MAX bündig im Beton eingelassen und oberhalb mit der Remmers MB 2K Reaktivabdichtung versehen. Anschließend wurde eine Flanschplatte inkl. Abdichtungssystem aufgesetzt.

Probenaufbau und Maße sind den Zeichnungen aus der Anlage zu entnehmen.

1.2 Prüfablauf

test procedure

Versuchsablauf 1:

- Druck 0,5 bar
- Erhöhung täglich um 0,5 bar bis 2,5 bar.

Versuchsablauf 2:

- 28 Tage Dauerdruck bei 2,5 bar

2. Ergebnisse

Results

Ein Druckabfall oder eine Undichtigkeit konnte über die gesamte Versuchsdauer nicht festgestellt werden.

Freigabe des Berichtes

Authorisation of the report

Christian Sameit

Staatl. geprüfter Baustoffprüfer
State-certified building materials tester

*Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This document was issued electronically and is valid without signature.*

PRÜFZEUGNIS



Prüfbericht Nr. / Test report no. 213001674-26-01
 vom / dated 18.09.2026

Anlage 1 von 1
 Annex 1 of 1

